



Induline T-770 Plus

Vodouriediteľný náter s ochranou náterového filmu, určený na drevo v exteriéri




Odtieň	Dostupnosť					
	Počet kusov na palete	200	96	22	4	1
	Balenie	2,5 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	plechový obal	sud K	kontajner K
	Kód obalu	03	05	20	68	61
	Číslo výrobku					
bezfarebný (farblos)	031061	■	■	■	■	
colour	031062	■	■	■		■

Spotreba

80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu náteru, potrebné sú minimálne 2 vrstvy. Hobľované alebo veľmi husté dreviný sú menej savé a môžu si vyžadovať 3. vrstvu.



Oblasti použitia



- Drevo v exteriéri
- Rozmerovo stabilné drevené prvky (iba ako základ): napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- Základný náter, medzivrstva a vrchný náter

Vlastnosti výrobku



- Pripravený na priame použitie – vhodný na máčanie a flutovanie
- Veľmi dobrá rozlievateľnosť na surovom dreve
- Vynikajúca príľnavosť (za mokra)
- Zvýšený podiel sušiny zvyšuje fyzikálnu bezpečnosť proti okusovaniu osami
- Ochranný film proti plesni a riasam
- Na báze vody – takmer bez zápachu, náradie stačí umyť vodou
- Rýchle schnutie: 2 vrstvy náteru za jeden deň
- Dlhodobá ochrana s rovnomerným zvetrávaním bez odlupovania
- Priedušný

Informácie o výrobku

Doba výtoku (20° C, ISO 3)	Cca 33
Spojivo	Akrylát/alkyd
Hustota (20 °C)	Cca 1,03 g/cm ³
Zápach	Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Dalšie informácie

➤ [Karta údajov k trvalej udržateľnosti](#)


Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masťnôt a bez uvoľnených nečistôt.
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.
Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.



Spracovanie

Len pre profesionálne použitie!



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.

Profesionálne dielne: Natieranie, máčanie, flutovanie, striekanie - iba v uzatvorených zariadeniach.

Po 2-3 hodinách zopakujte druhý pracovný krok.

Po sušení cez noc je potrebné medzibrúsenie

V prípade veľmi zaťažených plôch odporúčame vykonať aj tretí pracovný krok

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.

Dreviny s vysokým obsahom extraktívnych látok sušte urýchlene.

Pri drevinách ako accoya, dub a gaštan dosiahnete optimálne výsledky rozlievateľnosti pri hodnote pH 9- 9,5, čo zodpovedá prídaniu výrobku Induline A-229 v množstve 0,3-0,5%.

V prípade zvýšenia viskozity z dôvodu odparovania je potrebné vodu opätovne doplniť: (správna viskozita:

biela: čas výtoku ca. 70 s, výtokový pohár DIN 3; lazúrovacia: ca. 25 s, výtokový pohár DIN 3)

Pre dosiahnutie lepšej rozlievateľnosti v nepriaznivých podmienkach (zvýšená teplota, nízka vlhkosť vzduchu) pridajte 10% vody. Straty spôsobené odparovaním je potrebné vyrovnať prídanim vody.

V prípade zvýšenej penivosti vo flutovacom zariadení odporúčame pridať 0,2 – 1,0 % výrobku Induline A-302.

Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreveniny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

■ Schnutie

Prelakovateľný pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti: približne po 2,5 hodinách

Prelakovateľný pri procese riadeného/núteného sušenia: Po cca 90 minútach (20 minút odkvapkávania / 50 minút sušenia (35 - 40 °C) / 20 minút ochladzovania)

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.


■ Riedenie

Pripravené na použitie

Upozornenie

V prípade hobľovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej príľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a renovácie. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanálky a dôjde k lepšej príľnavosti. Týmto by sme mali doceliť dlhší interval prípadnej údržby. Riadte sa, prosím, technickými listami „Starostlivosť a údržba máčacích vaní a flutovacích zariadení“ a „hygienickými pokynmi počas prevádzky“

Pracovné náradie / čistenie



Štetec, ponorná vaňa, polievacie zariadenie, striekanie, VACUMAT®, nanášacie zariadenie

Pracovné náradie po použití okamžite vyčistite vodou alebo pomocou výrobku Aqua RK-898-

Reinigungskonzentrat.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v dobre uzatvorených originálnych nádobách a mimo dosahu detí, v suchu, chlade a chránené pred priamym slnečným svetlom, ako i mrazom v dobre vetraných miestnostiach. V skladovacích priestoroch sa nesmie fajčiť.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Ošetrovaný výrobok obsahuje biocídnu účinnú látku 3-jód-2-propynyl butylkarbamát na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu!



Obsahuje ako "ošetrojúci tovar" biocidný prípravok (Konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov) s biocidnými účinnými látkami 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on a reakčnú zmes: 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) na ochranu obsahu balenia pred znehodnotením mikrobiálnymi organizmami (baktériami, kvasinkami, atď.). Je nutné dodržiavať pokyny k spracovaniu!

Obsah VOC podľa smernice
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.